

环氧树脂地坪漆技术参数

主要参数项

目 标原漆状态 A组份：透明 B组份：粘稠、多色干燥时间,h 表干 4 实干 24 硬度H 4 抗压强度Kgf/cm² 1000
抗拉强度Kgf/cm² 400 抗曲张强度Kgf/cm² 500 与水泥粘接强度Mpa 0.5 收缩率,% 0.1 耐磨性1000g/1000转,失重g 0.3
耐H₂SO₄,50%30天 无变化耐HaOH,50%30天 无变化耐120#汽油、润滑油180天

主要特点

表面形态：光亮型 防滑型 自流平型使用年限：5年-10年以上地坪特性：可经受30吨叉车、卡车长期碾压，地面无缝、防尘、防霉防水、防滑、耐压耐磨、耐强酸碱及油污、抗冲击力强、防化学药品。适用范围：

电子厂、电器厂、五金机械厂、修理厂、化学厂、药品厂、实验室、食品厂、纺织厂、超市、停车场。施工工艺：

- 1、地面处理：依据地面状况做好打磨、修补、除污、除尘；
- 2、环氧底漆：采用渗透性及特强环氧底漆滚涂，增强表面附着力；
- 3、环氧砂浆：用环氧双组份加入适量石英砂，用镘刀均匀涂布。
- 4、环氧腻子：将环氧双组份加入适量腻子粉，用镘刀将其均匀涂布，增加地面的平
- 5、环氧色漆：用环氧色滚涂；
- 6、环氧面漆：用环氧面漆滚涂，使地面光亮耐磨；
- 7、地坪投入使用时间：以25°C为准，24小时后方可上人，72小时后方可重压。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/tech/11867.html>