

平板太阳能集热器钢面型酚醛复合保温板性能参数

| 项目 | 参数 |
|-------------------------|--------------------------------|
| 导热系数（酚醛泡沫） | 0.023w/(m*k) |
| 密度（酚醛泡沫） | 50kg/m ³ |
| 弯曲强度（整体） | 1.3MPa |
| 吸水率（泡沫，浸水96h） | 3.4% |
| 尺寸稳定性（70℃下工作8h测试） | <0.47% |
| 工作温度（150℃下工作8h,测试尺寸稳定性） | <2.0%（150℃） |
| 使用寿命 | 25年 |
| 燃烧性能 | 酚醛泡沫：难燃B1级 整体（泡沫复合钢板）：不燃A2级 |
| 环保性能 | 无氟发泡，无纤维 |

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/tech/16101.html>