平板太阳能集热器钢面型酚醛复合保温板性能参数

项目	参数
导热系数（酚醛泡沫）	0.023w/(m*k)
密度（酚醛泡沫）	50kg/m3
弯曲强度（整体）	1.3MPa
吸水率（泡沫，浸水96h）	3.4%
尺寸稳定性（70°C下工作8h测试）	<0.47%
工作温度（150°C下工作8h,测试尺寸稳定性）	<2.0%（150°C）
使用寿命	25年
燃烧性能	酚醛泡沫：难燃B1级 整体（泡沫复合钢板）：不燃A2级
环保性能	无氟发泡，无纤维

原文地址：http://www.china-nengyuan.com/tech/16101.html