

风电系统密封条材料性能参数

性能参数及单位	检验标准	参数
材质		三元乙丙
材质密度 Kg/m ³	GB/T6343-86	58
脆变温度		≤ -45
压缩量 %		68
环境温度		-40 ~ +80
相对湿度 %		≤ 100
拉伸强度 kpa	GB/T6344-96	302
断裂伸长率 %	GB/T6344-96	63
压缩永久变形 %	JISK6767	10.8
直角撕裂强度 N/mm	GB/T1130-91	1.0
导热系数 M/m.k	GB/T3399-88	0.0533
(冷板：10.1 , 热板37.8)		
吸水率 g/cm ³	GB/T1034-86	0.0068
加热尺寸变化率 %	GB/T8811-88	
压缩强度 Mpa	GB/T8813-88	49
防火性能	GB/T8624-1997	阻燃A1级
氧指数 %	GB/T2406-93	52.8
烟密度等级	GB/T8627-1999	合格
垂直燃烧性能		合格
燃烧时间 S	GB/T8333-87	合格
燃烧高度 mm	GB/T8333-87	合格
水平燃烧性能		合格
燃烧范围 mm	GB/T8332-87	合格

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/tech/17660.html>