链接:www.china-nengyuan.com/tech/82078.html

来源:新能源网 china-nengyuan.com

生物质固化成型技术研究进展与展望

景元琢¹,董玉平²,盖超²,郭飞强²,董磊¹

(1.山东百川同创能源有限公司,济南250101;2.山东大学,济南250061)

[摘要]生物质固化成型技术是规模化利用生物质能源的一种有效途径,综述了生物质固化成型技术在国内外的研究现状,提出了目前生物质固化成型技术存在的主要问题,并围绕山东大学在生物质固化成型技术研究与设备开发方面所取得的研究进展,分析了生物质固化成型技术机理和主要装备系统,提出了生物质固化成型技术的发展方向。

1前言

资源和环境问题已成为21世纪人类社会共同面临的重大挑战,影响着人类社会发展的进程与未来。随着我国能源消耗的迅速增长,传统化石燃料日益枯竭,使用过程中排放的有害物质致使全球的生态环境持续恶化,并造成了日趋严重的环境问题,已引起了世界各国的广泛关注。开发洁净的可再生能源成为了解决能源危机和环境污染的重要途径。

两院院士石元春针对当前我国能源和环境问题,指出清洁能源替代的主体是可再生能源,发展可再生能源的战略重点是生物

质能源。生物质能

源有良好的稳定性和储能性,具有能

源替代、减排环保和促进农村经济三重功能[1]

。因此,从能源安全和环境保护出发,生物质能的开发利用有利于改善已经

破坏的环境和生态。一些发

达国家早已把生物质能源作为21世纪科技发展的战略重点[2,3]

。中国科学院生物质资源领域战略研究组在中国至2050年生物质资源科技发展路线图中指出,实现中国由生物质资源 大国向生物质资源强国及生物经济强国的根本转变是未来我国生物质科技发展的总体目标^[4]。

生物质能原料结构疏松、分布分散、占用空间大,作为燃料存在能量密度小、直接燃烧的热效率低、运输和储存成本高等问题,

导致其规模化高效利用困难

, 经济效益较差, 成为制约生物质转化为商品能源的重

要因素 [5,6]

。生物质固化成型技术改变传统的生物质能利用方式,将松散生物质转化为高密度的成型燃料,直接用作燃料或作为 气化、液化原料,成为生物质能源利用的一种有效途径,也是替代常规能源的有效方法。

2国内外研究现状

生物质固化成型是将生物质原料经干燥、粉碎到一定粒度,在一定的温度、湿度和压力条件下,使生物质原料颗粒 位置重新排列并

发生机械变形和塑性变形,成为

形状规则、密度较大、燃烧值较高的固体燃料的过程[7,8]

。该技术获得的生物质制品具

有密度高、热值高、易于运输、使用方便、燃烧过程CO2 "

零排放"等显著优势。早在20世纪30年代,美国就开始研究压缩燃料技术,并研制出了螺旋式压缩成型机,在加热温度为110~350、压力为10MPa的条

件下,能把木屑和刨花压缩成固体成型燃料 [9~13]

- 。20世纪70年代后期,由于发生世界能源危机,石油价格上涨,芬兰、比利时等西欧国家普遍开始重视成型技术的研究与开发 $^{[14]}$
- 。从20世纪80年代开始,日本对生物质压缩过程中的动力消耗、压模的结构与尺寸、压缩燃料的含水率、压缩时的温度和压力以及原料的颗粒大小等进行了实验研究,进一步改进了生物质压缩成型技术,使之更趋于实用化。

20世纪90年代以来,欧洲、美洲、亚洲的一些国家在生活领域开始大量应用生物质致密成型燃料。法国使用秸秆的 压缩颗粒作为奶牛饲料,由多种林



链接:www.china-nengyuan.com/tech/82078.html

来源:新能源网 china-nengyuan.com

业废弃物生产的压缩成型燃料也已达到实用阶段[15~17]

。瑞典是应用生物质成型燃料最好的国家之一,截至2006年,约有900万人使用生物质成型燃料,年消费量已达12000万t,应用生物质能源的总量已达到总能耗的25%。生物质固体成型燃料主要用于热电联产、社区供暖和家庭采暖等,热效率可达到80%~95%。

发达国家生物质成型技术较为成熟,设备已经定型,并形成了产业化,在供暖、干燥、发电等领域已普遍推广应用。生物质成型技术与设备具有加工工艺先进、专业化程度高、操作自动化程度高等优点。但国外的产品大多应用在木质生物质的处理,存在前期处理工艺复杂、电耗高、价格高等问题,对我国丰富的秸秆类生物质资源不能很好成型,难以在国内规模化推广应用。

相对而言,我国对生物质成型技术研究起步较晚,直到20世纪80年代,南京林业化工研究所才设立了对生物质致密成型机及生物质成型理论的研究课题^[18]

- 。1985年,我国试制了第一台ZT 63型生物质致密成型机,随后西北农业大学研制出了X 7.5、JX 11和SZJ 80A三种型号的秸秆固化成型机 $^{[19]}$
- 。中国农业机械化科学研究院能源动力研究所和辽宁省能源研究所等研究单位对生物质冲压挤压式压块技术进行了攻关。进入21世纪,国家开始重视各种可再生清洁能源开发,生物质成型技术和设备研究也进入了良好的发展阶段。据统计,全国目前投入使用的生物质压缩成型设备约在1000台套左右,包括螺旋式、液压式棒料成型机和环模式颗粒机

然而整体而言,我国在生物质固化成型技术相对落后,少量已经示范应用的设备在实际运行中都存在能耗高、关键 部件使用寿命短等问题,且仅能成型玉米秸秆等少数原料,真正寿命长、低能耗并适用于多种原料的成型设备缺乏, 严重限制了生物质成型技术和产业的发展。

3山东大学生物质固化成型技术研究进展

近年来,山东大学围绕生物质低能耗压块成型技术研究与设备开发方面取得了一定的研究进展。主要在以下几方面做了相关深入研究工作:a.生物质固化成型机理研究;b.生物质成型过程流变特性数值模拟;c.成型设备关键部件的研究与设计;d.成型制品品质影响因素试验与数值模拟;e.整机设备的设计与研发。

3.1生物质固化成型机理研究

高建辉推导出了

生物质弹塑性变形的本构方程,重点

研究了生物质成型过程中的形变、流变规律 [20]

- 。邓波将液压成型过程分为三阶段并
- 分别提出了在不同压缩成型阶段的成型机理[21]
- 。陈晓青从木质素粘结、粒

子结合、水分含量和电势4个方面分析了生物质固化成型

机理^[22]。吴云玉对环模固化成型压缩阶段的微观成型机理进行研究,建立了从宏观到微观的过渡成型机理^[23]。

3.2生物质成型过程流变特性数值模拟

高名望以松散生物质热压成型过程为研究对象,根据固化成型的加热特点,采用ANSYS软件中的THERMAL模块对压缩成型过程中的温度场进行模拟,利用焓法解决了材料由于温度引起的传热性能变化,得到了压缩成型中生物质的温度场分布规律,并对不同条件下的温度场进行了比较^[24]。

邓波数值模拟了液压式生物质成型过程,揭示了成型过程中的应力应变演变过程和分布规律,并对局部应力过大区域进行了分析 $^{[21]}$ 。



链接: www.china-nengyuan.com/tech/82078.html

来源:新能源网 china-nengyuan.com




图 1 生物质压下量为 100 % 的等效应变场分布

Fig. 1 The equivalent strain field distribution

as 100 % biomass extrusion

3.3成型设备关键部件的研究与设计

3.3.1环模静态数值模拟

环模是影响生物质压块成型设备成型质量的最关键部件,也是最容易损坏的部件。其结构参数不仅直接影响着压块的质量,而且对生产能耗、环模和压辊寿命、主轴受力等也有重要影响。通过对环模的截面尺寸、长径比、成型角度、材料类型和热处理工艺等进行理论分析和数值模拟,可以实现提高成型质量、扩展原料适应范围、降低生产能耗、延长使用寿命的设计目标。

申树云针对环模辊压式成型机存在的使用寿命短、结构特殊和性能要求高等"瓶颈"问题,总结了环模的温度场分布规律,对环模进行了结构静力学、结构动力学、结构热耦合数值模拟,得到环模的整体应力、应变、位移分布情况,并研究了环模结构参数对环模应力应变的影响^[25]

。吴云玉研究了环模的失效形式、失效机理和影响环模寿命的因素,利用有限元软件依据环模S - N曲线和Palmgren - Miner线性累积损伤原则对环模的疲劳寿命进行数值模拟,得到不同温度环模寿命曲线^[23]。


在生物质成品径向均匀地取4个节点:节点A、节点E、节点F、节点G,图2(a)显示了这4个节点在整个加载周期内的Von-Mises应力对比曲线,反映了靠近模孔壁节点的应力值高于中心节点的应力值;在生物质成品底边均匀地取4个节点:节点A、节点B、节点C、节点D,图2(b)显示了这4个节点在整个加载周期内的Von-Mises应力对比曲线,图中可看出靠近棱角附近节点的应力值高于远离棱角部位的应力值。

由以上数值模拟结果可看出,模孔材料在棱角处易出现裂纹,甚至材料破裂剥落现象,与此同时易造成秸秆成品在 棱角处的撕裂倒钝现象。因此,对环模结构进行结构改进以克服生物质成品棱角撕裂倒钝现象尤为重要。借鉴机械产 品中改善应力集中问题的思路,对模孔横截面的四边形直角进行倒圆角处理,圆角R=3mm。倒圆角处理后,对比模 孔的应力分布情况,如图3所示。

从图3可看出,未经倒圆角处理的模孔最大SEQV值为37.7MPa,经过倒圆角处理的模孔最大SEQV值降低到24.4MPa。比较图3(a)和图3(b)可看出,在与秸秆生物质成品接触的整个接触面上,经过倒圆处理的模孔应力分布更为均匀合理,模孔在棱角处的应力集中情况得到明显改善。

链接:www.china-nengyuan.com/tech/82078.html

来源:新能源网 china-nengyuan.com







图 2 Von - Mises 应力对比曲线

Fig. 2 Contrast contours of Von - Mises stress






图 3 最大 SEQV 节点处横截面图

Fig. 3 Cross – sectional diagram of the maximum equivilent stress nodes

3.3.2传动系统动态数值模拟

为保证成型设备传动系统运行的平稳性和结构的可靠性,以及工作的低能耗性,实验室对传动系统进行了完整的动力学设计和分析。

主轴是传动系统的关键部件,对压块成型设备的能耗和安全方面具有重要影响。高建辉通过研究成型压力对主轴的作用形式,得到主轴部件的前六阶模态振型、临界转速,以及在工作载荷频率下的动态响应特性,为研究设备运行稳定性奠定了基础^[20]。

螺杆是螺旋进料装置的核心工作部件,刘超通过Darnell - Moll理论,建立了螺旋部件挤压力力学模型,对螺杆进行静力分析和模态分析,得到了螺杆部件的固有频率和模态模型,为动力学设计提供了依据^[26]。

表1为主轴模态分析前六阶结果,从表中可看出主轴各阶固有频率都在61Hz以上。实践和分析表明,成型设备主轴部件的结构设计应远离表1列出的频率段,研制的压块设备主轴与成型部件工作转速为165r/min,外部激振频率为3Hz,远小于表1中的各阶固有频率最小值61Hz,因此该设计结构可有效避开共振区域,即在正常工作转速下不会发生共振现象,可避免共振产生的大变形导致的结构破坏,工作性能稳定可靠。

链接:www.china-nengyuan.com/tech/82078.html

来源:新能源网 china-nengyuan.com

表 1 主轴部件模态分析结果

Table 1 Modal analysis results of spindle parts

序号	固有頻率/Hz	振型	最大位移/mm	最大位移位置
1	61.092	主轴弯曲振型	0.177	主轴前端环模安装处
2	61.125	主轴弯曲振型	0.183	主轴前端环模安装处
3	236.75	螺旋送料筒绕 Y 轴扭转振型	0.213	两轧辊外边缘
4	267.33	压辊支架弯曲振型	0.260	两轧辊外边缘
5	686.44	联轴器弯曲振型	0.356	联轴器外边缘
6	691.84	联轴器弯曲振型	0.356	联轴器外边缘

注:各阶振型之间存在加权正交性,即这六阶振型之间不存在惯性耦合,也不存在弹性耦合。各阶振型的位移响应矢量是各阶模态贡献叠加的结果,而不是模态耦合的结果。结构在运动过程中,每个固有振动内部的动能和势能可以相互转化,动能和势能之和是个常数,但各阶固有振型之间不会发生能量的传递

3.4成型制品品质影响因素试验与数值模拟

陈晓青以生物质固化成型制品表面裂纹为研究对象,采用锯末、棉柴、秸秆和木屑4种原料,在液压成型机上进行了成型试验,研究了生物质原料、种类、含水率、成型压力、保型温度、螺旋进料速度等因素对成型制品品质的影响 ,探讨

了生物质固化

成型制品表面裂纹的形成原

因及影响因素,分析了保型筒对减少成型制品开裂的重

要作用[22]

。并对制品脱模后引起残余应力的弹性后效进行了详细阐述。表2为4种生物质成型试验制品品质比较^[27]。

贾剑以压缩腔内的衬套作为研究对象,通过对带衬套成型过程进行数值模拟,分析了衬套在成型过程中的作用,并 编写了衬

套概率有限元分析

程序,分析了衬套的可靠性,得出衬

套径向压强和厚度是影响可靠性的关键因素[28]

。最后通过对成型过程的热 - 应力耦合分析,研究了摩擦热对成型制品品质的影响。

表 2 各生物质成型制品品质比较

Table 2 The comparison of biomass briquetting

原料名称	含水率/%	粒度/ mm	成型密度/(kg・m ⁻³)	<i>j</i> ≃量/(kg • h ⁻¹)	裂纹长度(深/长)/mm	成型质量
木屑	18.6	2 ~ 6	860	37	5/25	放置后开裂
棉柴	14.2	5	810	41	1/10	微裂纹
粘	16	5 ~ 10	1 100	24	0.5/10	微裂纹产量低
锯末	15.8	3	980	50	0.2/8	表面光滑变形小

3.5整机设备的设计与研发

在上述成型理论研究的基础上,山东大学相继研究开发了生物质压块、颗粒、冲压3种成型技术与装备,形成了0.5、1、1.5、2t/h系列化产品。在此基础上,山东大学对技术装备进行了示范应用,生物质成型设备列入山东省、江苏省农机补贴目录,已在江苏、山东等地推广60余套,建设并独立运营了包括伊春、邹城等生物质成型燃料基地,年产成型燃料5万t,也为生物质能产业化推广利用的模式进行了积极探索。

4生物质成型技术发展方向

《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)》中,将开发生物质能作为能源领域前沿技术之一。《可再生能源中长期发展规划》提出到2020年生物质固体成型燃料年利用量要达到5000万t的目标,生物质固化成型技术的产业化发展成为必然趋势。



链接:www.china-nengyuan.com/tech/82078.html

来源:新能源网 china-nengyuan.com

1)从成型机理出发,通过技术研发,提高设备的生产效率,提高使用寿命,降低生产能耗,形成规模适度的成型燃料生产线,建设生物质固体成型燃料产业基地,推动生物质成型燃料生产产业化进程。

2)协同发展生物质直燃利用、集中式燃气制备等成型燃料终端利用技术,构建生物质能开发产业链,使生物质成型燃料进入商业化燃料市场。

5结语

生物质资源是地球上再生资源的核心组成部分,利用固化成型技术开发生物质资源的前景十分广阔,不但可缓解能源短缺,改善生态环境,还能为其他的生物质能综合利用技术提供原料支撑,具有良好的经济效益和社会效益,符合 生物质能利用发展总趋势和中国国情,我国应在这方面加大投入。

目前生物质固化成型技术已具备了一定的成熟度和产业基础,下阶段应进一步加强对生物质固化成型技术及装备系统大型化、规模化和标准化的开发,提升生物质固化成型技术装备水平,为我国生物质资源化利用提供技术支撑。

参考文献

- [1] 石元春.中国能源困境与转型 [J].中国工程科学,2009,11(11):4-12.
- [2] Heinimo J, Junginger Martin.Production and trading of biomass for energy an overview of the global status [J]. Biomass and Bioenergy, 2009, 33(9):1310 1320.
- [3] Marc de Wit, Andr é Faaij. European biomass resource potential and costs [J]. Biomass and Bioenergy, 2010, 34(2):188 202.
- [4]中国科学院生物质资源领域战略研究组.中国至2050年生物质资源科技发展路线图[M].北京:科学出版社,2009
- [5] Stanislav V Vassilev, David Baxter, Lars K Andersen, et al. Anoverview of the chemical compositon of biomass [J]. Fuel, 2010, 89(5):913 933.
- $[\ 6\]$ Hasan Yumak , Tamer Ucar , Nesim Seyidbekiroglu. Briquetting soda weed (Salsola tragus) to be uesd as a rural fuel source $[\ J\]$.

Biomass and Bioenergy, 2010, 34(5):630 - 636.

- [7] 袁振宏,吴创之,马隆龙,等.生物质能利用原理与技术[M].北京:化学工业出版社,2004.
- [8] Bhattacharya S C, Leon M Augustus, Rahman Mizanur, et al. Astudy on improved biomass briquetting [J]. Energy for Sustainable Development, 2002, 6(2):67-71.
- [9] Sudhager Mania, Lope G Tabilb, Shahab Sokhansanja, et al. Effects of compressive force, particle size and moisture content on mechanical properties of biomass pellets from grasses [J]. Bio-mass and Bioenergy, 2006, 30(7):648 654.
- [10]盛奎川,吴杰.生物质成型燃料的物理品质和成型机理的研究进展[J].农业工程学报,2004,20(2):242-245.
- [11] Demirbas A.Physical properties of briquettes from waste paper and wheat straw mixtures [J] .Energy Conwersion and Manage-ment , 1999 , 40:437 445 .
- [12] Nalladural Kaliyan, Vance R Morey. Factors affecting strength and durability of densified biomass products [J]. Bio-mass and Bioenergy, 2009, 33(3):337 359.
- [13] Gil M V , Oulego P , Casal M D.Mechanical durabilityand com-bustion characteristics of pellets from biomass blends [J] .Biore-source Technology , 2010 , 101(22):8859 8867 .

链接:www.china-nengyuan.com/tech/82078.html

来源:新能源网 china-nengyuan.com

- [14] Fernandes U , Costa M.Potential of biomass residues for energy production and utilization in a region of Portugal [J] .Biomass and Bioenergy , 2010 , 34(5):661 666 .
- [15] Sini a N Dodic ' , Stevan D Popov , Jelena M Dodic ' , et al.An o-verview of biomass energy utilization in Vojvodina [J] .Renew-able and Sustainable Energy Reviews , 2010 , 14(1):550 553 .
- [16] Philippe Girard, Abiga I Fallot.Review of existing and emerging technologise for the production of biofuesl in developing countries [J]. Energy for Sustainable Development, 2006, 10(2):92 108.
- [17] Jasvinder Singh , Gu Sai.Biomass conversion to energy in India A critique [J] .Renewable and Sustainable Energy Reviews , 2010 , 14(5):1367 1378 .
- [18] 李保谦,张百良,马孝琴.液压驱动式秸秆成型技术研究及其产业化[C]//2000年国际可再生能源研讨会论文集.北京,2000:61-64.
- [19] 王民,郭康权.秸秆制作成型燃料的试验研究[J].农业工程学报,1993,9(1):99-103.
- [20]高建辉.基于 ANSYS 的生物质成型关键部件动静态特性研究 [D].济南:山东大学,2009.
- [21]邓波.生物质固化成型特性及有限元研究[D].济南:山东大学,2008.
- [22] 陈晓青.生物质固化成型制品表面裂纹研究[D].济南:山东大学,2010.
- [23]吴云玉.基于生物质固化成型机理研究的环模疲劳寿命分析[D].济南:山东大学,2010.
- [24] 高名望.松散生物质热压成型有限元模拟与分析 [D].济南:山东大学,2004.
- [25]申树云.生物质颗粒成型环模特性研究[D].济南:山东大学,2008.
- [26] 刘 超.基于 ANSYS 的生物质成型流变规律及进料螺杆模态特性研究 [D].济南:山东大学,2010.
- [27] 陈晓青,陆萍,董玉平.生物质固化成型制品表面裂纹试验研究[J].农机化研究,2010(2):185-190.
- [28] 贾 剑.生物质成型过程及其制品与接触件的有限元分析D].济南:山东大学,2010.

原文地址: http://www.china-nengyuan.com/tech/82078.html